

優れた仕上り ← → 良好な作業性

- ◆ 良好な作業性で、肉持ちの良い高光沢の塗膜をつくります。
- ◆ 冬期の塗装に最適です。

多用途 ← → 弱溶剤


- ◆ ターペン可溶ですので、強溶剤系塗料のように旧塗膜を侵すことはありません。外壁、鉄部、木部、屋根などあらゆる下地に塗装できますので、1液ワイドシリコンのみで、すべての塗装が可能です。

塗装適用範囲		
適用部位	適用素地	適用旧塗膜
外壁 内壁 手摺り・鉄扉 鉄鋼構造物 屋根 ダクト・パイプ 樋	コンクリート モルタル PCパネル ALCパネル サイディングボード 鉄骨・鋼板 トタン・カラートタン 新生瓦 硬質塩ビ	アクリル樹脂系 ウレタン樹脂系 塩化ビニル樹脂 合成樹脂調合ペイント(SOP) エマルジョンペイント(EP)・(AEP) フタル酸樹脂 リシン・吹付タイル スタッコ


原色




黒



赤



赤さび色



オーカー色



黄色



紺

※原色の色票は、印刷ですので、実際の色とは多少異なります。

●トタン屋根雪滑り性



試験項目	試験結果	試験条件
乾燥時間	23℃	3時間
	5℃	5時間
光沢	85	半硬化乾燥 wet膜厚 100μm
隠ぺい率	97	wet膜厚 150μm(白)
付着性	100/100	1mm幅10×10基盤目
耐屈曲性	異常なし	φ10mm折り曲げ
耐アルカリ性	異常なし	23℃、5%苛性ソーダ液 スポット7日間
耐酸性	異常なし	23℃、5%硫酸水溶液 スポット7日間
耐水性	異常なし	23℃、上水 7日間浸漬
温冷繰返し	異常なし	JIS A 6909 10 サイクル
促進耐候性	光沢保持率(%) 81	サンシャインウェザーメーター、2,000時間

※第四類第二石油類(危険等級Ⅲ)、第三種有機溶剤等

●商品体系

商品名	色相	容量
1液ワイドシリコン	白、黒、赤、赤さび色、オーカー色、黄色、紺 (淡彩色、中彩色、濃彩色)	15kg 3kg(原色のみ)
1液ワイドシリコン	白 (淡彩色、中彩色、濃彩色)	7分つや
		5分つや
		3分つや

